

ANTIFOULING

Pintura anti-incrustante de gran duración, compatible con una gran variedad de anticorrosivos. Elaborado a base de colofonia, aceite polimerizado y oxido de cobre a un nivel específicamente balanceado para optimizar la prevención de incrustaciones marinas. Si la pintura está en buenas condiciones, en cada varada solo será necesario aplicar un resane con anticorrosivo y una capa de antifouling de refresco.

USOS

Antifouling es adecuado para proteger de incrustaciones las obras vivas de bolicheras, remolcadores, etc. No es adecuado para embarcaciones de casco de Aluminio

CONDICIONES FÍSICAS

- ACABADO: Semi brillante
- COLOR: Rojo óxido
- COMPONENTES: Uno
- SÓLIDOS DE PESO: 86 +- 2%
- DENSIDAD: 6.50 +- 0.10 Kg / gal.
- RENDIMIENTO: 40 m²

Al tacto: 2 horas

Completo: 24 horas

Para repintar: 8 horas mínimo

*Los tiempos de secado dependen de la temperatura, humedad relativa y del espesor aplicado.

CONDICIONES DE ALMACENAJE

El tiempo de vida útil en almacén es de doce (12) meses sin usar y a condiciones normales de almacenamiento, en ambiente ventilado.

PRESENTACIÓN

Envase de hojalata de 1 galón (3.785 Litros).



PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La duración de un sistema de pintado está en función directa al grado de preparación de la superficie. La superficie a pintar debe estar completamente libre de grasa, polvo, humedad o cualquier contaminante que pudiera interferir con la adherencia de la pintura. Para superficies metálicas, es conveniente aplicar previamente una BASE ZINCROMATO EPOXICO. Para superficies de madera, es conveniente aplicar directamente sobre esta o sobre COALTAS EPOXICO para impermeabilizar.

MÉTODOS DE APLICACIÓN

Se recomienda aplicar con:

Soplete convencional

Diluir 20 - 25% con Disolvente Trafico



Rodillo o brocha

Diluir 5 - 10% con Disolvente Trafico

