

BASE ZINCROMATO

Producto elaborado con pigmentos inhibidores de la corrosión, de excelente adherencia, secado rápido y buena textura. LIBRE DE PLOMO. Favorece la adhesión de las siguientes capas de repintado.

USOS

Sobre superficies de metal, que deseen recubrir para protección contra la corrosión.

CONDICIONES FÍSICAS

- COLOR : Verde.
- COMPONENTES : Uno
- Acabado: Mate
- SÓLIDOS EN PESO: 45 - 50 %.
- DENSIDAD: 4.80 - 5.00 kg/ m³
- RENDIMIENTO TEORICO: 30 - 35 m²/gal.
- DILUYENTE : Thinner Acrílico.
- TIEMPO DE SECADO

Al Tacto: 10 - 15 min.

Duro : 24 horas.

*Los tiempos de secado dependen de la temperatura, humedad relativa y del espesor aplicado.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- La superficie debe estar completamente seca y lisa, libre de todo agente contaminante que pueda interferir en la buena adhesión del producto.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Para la aplicación de este producto se tiene que contar con todos los implementos de seguridad y una buena ventilación.

El uso o manipulado inapropiado de este producto puede ser nocivo para la salud.

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

- La superficie debe estar libre de suciedad, grasa , y/u otro material extraño
- Homogenizar la pintura antes de aplicar.
- Agregar un 15 % de thinner acrílico ESP, hasta obtener una viscosidad de aplicación adecuada
- Aplicar una capa uniforme de pintura.

MÉTODOS DE APLICACIÓN

Se recomienda aplicar con pistola convencional



PRESENTACIÓN

Envase de hojalata de 1 Galón (3.785L)



CONDICIONES DE ALMACENAJE

El tiempo de vida útil en almacén es de doce (12) meses sin usar y a condiciones normales de almacenamiento, en ambiente de 10 °C a 40°C. No use este producto sin antes tomar todas las precauciones de seguridad personal y ambiental. Esta debe incluir una adecuada ventilación, iluminación, vestimentas adecuadas, lentes, guantes.