

# POLIESTER PARAFÍNICO

Producto elaborado con resinas de poliéster insaturado, solventes y aditivos especiales que le confieren al producto gran adherencia, dureza y un excelente brillo después de pulir.

## USOS

Se recomienda para acabado a poro cerrado sobre madera, enchapes, aglomerados, etc. Tiene un excelente brillo luego de un perfecto pulido.

## CONDICIONES FÍSICAS

- Acabado: Brillante (luego del pulido)
- Color: Ámbar rojizo
- Número de manos: 2 - 3
- Sólidos en peso: 50 - 60
- Tiempo de gel: 5 - 10 min
- Densidad: 3.80 - 4.10 kg/gln
- Rendimiento: 50 m<sup>2</sup>/gln
- Preparación de la mezcla:
  - 100 g de poliester parafinico
  - 3 cm<sup>3</sup> de catalizador
- Tiempo de curado: 7 - 10 min

## PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

La superficie a recubrir debe encontrarse seca, libre de polvo, grasa, aceite, cera u otro contaminante que pueda interferir en la buena adhesión de nuestro producto.

Para Superficie de Madera, debe estar aplicado previamente con una mano de Barniz DD, lijado con lija N° 180 a 220.

Nota: Homogeniza completamente la mezcla del producto.

## MÉTODOS DE APLICACIÓN

Se recomienda aplicar con:

Soplete



## PRESENTACIÓN

Envase de plástico de 1 galón ( 3.785 lts)



## CONDICIONES DE ALMACENAJE

El tiempo de vida útil en almacén es de doce (6) meses sin usar y a condiciones normales de almacenamiento, en ambiente ventilado.

El uso o manipulado inapropiado de este producto puede ser nocivo para la salud.

